Bona Mega Booster

Fiche Technique







Bona Mega Booster est la toute récente innovation dans la famille des laques en phase aqueuse de Bona. L'addition au Bona Mega en augmente sa prestation, tout en favorisant sa durabilité, une meilleure résistance chimique et une meilleure adhésion.

- Favorise une durabilité maximale
- Augmente la résistance chimique
- Augmente l'accrochage – maintien les propriétés actuelles de façonnage du Bona Mega
- Séchage rapide - environ 2-3 heures

Données techniques

Caractéristiques physiques

Ingrédients	: aziridine polyfonctionnelle, acétate de di-éthylène glycol mono-éthyl éther et éther de monométhyle de glycol de Dipropylene
Couleur	: blanc laiteux (sec)
Valeur pH	: 7.9
Matières solides	: environ 31,5%
Brillance (à 60°)	: brillant: >90%, satiné: 45-50%, mat: 25-30%
Odeur	: concentration basse
Conservation	: 1 an après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert
Emballage	: 200 ml
Stockage/transport	: température entre minimum +5°C et maximum +25°C

Caractéristiques d'application

Limpidité	: clair quand sec
Nivellement	: excellent
Démoussant	: excellent
Temps de séchage	: 2-3 heures
Durcissement après 24 heures	: 70%
Durcissement total	: 100% après 1 semaine
Consommation	: voir mode d'emploi ci-dessous

Information importante

Avant l'usage: d'abord lire le mode d'emploi et la fiche de sécurité de ce produit.

Instructions pour mélanger

- Mega Booster uniquement mélanger avec la laque de finition Bona Mega
- Ne pas diluer !
- Ne pas ajouter de l'eau !

Mode d'emploi

1. Bien secouer la laque Bona Mega (partie A) pendant 30 secondes.
2. Ajouter Bona Mega Booster (partie B) à la laque (partie A). 1 flacon de Mega Booster par bidon de 5 litres de Bona Mega. Pour un mix, ne pas ajouter plus de 4% de Mega Booster à la laque Bona Mega.
3. Secouer fortement le mélange pendant environ 15-30 secondes.
4. Insérer le filtre (délivré avec le produit) dans le col du bidon Bona Mega.
5. Laisser le filtre sur place pendant 5-10 minutes avant d'appliquer le mélange.

Conservation: le mélange laque/Booster reste actif pendant 8 heures après préparation. Endéans les 2 à 3 jours, le Bona Mega Booster peut complémentairement être ajouté.



Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com